

Ceramic Stir Bar



المادة	اللون	الحجم	الدفقة	درجة الحرارة القصوى	الخرج الدائري	الغمامد	الدائرية	النوازي	التطبيقات	RoHS	Y2O3	FeO3	Na2O	SiO2	TiO2	ZrO2	الكثافة (g/cm3)	الصلابة (كجم/سم2)	قوة الانحناء (Mpa)	قوة الشد (البرلمان صياجا - 2/3)	ElastiC Modulus (GPA)
Zirconium Oxide (ZrO2)	White	22x134mm	0.012mm	400°C(752F°)	15um	30um	15um	20um	Chemicals,aerospace,medicine,environmental prot	Compliant	0.0521	<0.001%	<0.001%	<0.001%	<0.001%	>94%	≥6.0	1100~1300	>950	8.0~10.0	210