

Ceramic Sleeve



المادة	الحجم	اللون	الشفافية	درجة الحرارة القصوى	الخروج من الدائرة	السمك	الدائرية	التوازي	التطبيقات	RoHS	ألومنيوم (النقاء الاصطناعي)	يتبريد (Y)	الديناميكية (D)	أكسجين (O)	كربون (C)	شوائب أخرى أقل من	الكثافة (g/c m3)	الصلابة (Hv)	قوة الانحناء (Mpa)	كوبنبريس سيليكونية غ (Mpa)	المعامل المرن (GPa)	كسور تراش (Mpa.m1/2)	مسؤول عن التوسع الخارجي (6-10)/C
Silicon Nitride (Si3N4)	Black	15x25x30mm	0.008mm	800°C(1472°F)	15um	15um	12um	20um	Chemicals aerospace medicine environmental prot	Compliant	2.0~3.5%	4.0~5.0%	1.0~1.5%	4.5~6.0%	0.3~0.8%	0.001	≥3.20	1400~1600	>800	>4000	300~315	6~8	2.2~3.0