

Ceramic Silicon Nitride L ever Connecting Rod



المادة	الحجم	اللون	السمك	درجة الحرارة القصوى	الخروج من الدائرة	السمك	الدائرية	التوازي	التطبيقات	RoHS	ألوانم (الكفاءة الاصطناعي)	بنريوم (Y)	النتانيوم (D)	أوكسيغان (O)	كربون (C)	شوائب أخرى أقل من	الكثافة (g/c m3)	الصلابة (Hv)	قوة الانحناء (Mp a)	كوبنبريس سيفستريت غ (Mp a)	المعامل المرن (GPa)	كسور نوس (Mpa. m1/2)	مسؤول عن التوسع الخارجي (6-10)/C)
Silicon Nitride (Si3N4)	Black	20x130mm	0.025mm	800°C[1472F]	20um	30um	10um	20um	Pharmaceutical and chemical industry leverage the	Compliant	2.0~3.5%	4.0~5.0%	1.0~1.5%	4.5~6.0%	0.3~0.8%	0.001	≥3.20	1400~1600	>800	>4000	300~315	6~8	2.2~3.0